

# Ficha Técnica

RNPT54	PROTEC 5420 CORES	Aquoso
--------	-------------------	--------

## DESCRIÇÃO

LASUR AQUOSO SEMITRANSARENTE

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Madeira Exterior	(n.a.)
PROPRIEDADES	Resistência UV	Resistência à intempérie Repelente à água

## DADOS TÉCNICOS

	± 10s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> ) ±0,1	± 5% ,BRILHO (Ângulo 60°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	50	1,03	45	38%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Semitransparente
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Aplicar a uma temperatura entre 15 e 25°C (evitando a incidência directa do sol, durante a aplicação) e uma humidade do ar superior a 70%.					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Lixar até um grão máximo de #100. A humidade da madeira deve variar entre 8% e 12%					

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	H2O
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

## OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	pronto a aplicar
--------------------	--------	--	------------------

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m <sup>2</sup>	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	4 Horas	(n.a.)	1 hora	4 Horas	(n.a.)	80
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Trincha / Rolo / Pistola

Mergulho

OBSERVAÇÕES	Em função da cor, a viscosidade, a densidade e teor de sólidos podem variar ligeiramente entre produtos da mesma gama. Caso se pretenda a aplicação a mergulho, diluir até ao máximo de 1 parte de água por cada 1 parte de produto. Nota: diluir, de preferência, com água destilada
-------------	---

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	22/10/2018
	Revisão nº	2
	Técnico	01 -

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.