

Ficha Técnica

RWPIN2070 - LAKOBRILO 1000

DESCRIÇÃO PINTURA POLIURETANO BRANCA ALTO BRILHO

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	MDF - Madeira	(n.a.)
PROPRIEDADES	Resistência física e química	Não amarelescente Bom poder de cobertura

DADOS TÉCNICOS

	± 5s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,04	± 3%, BRILHO (Ângulo 60°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	29	1,30	95	65%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Opaco
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Agitar previamente os produtos até completa homogeneização. Aplicar preferencialmente em condições de pressão e temperatura normais, (PTN= 21°C, 1 atm.)					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	HARTER LAKOBRILO 1000 NA	DILUENTE	DILUENTE DD
VOLUME		50%		10%
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	4 Horas	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	18
--------------------	---------	--	----

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA POLIR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA μm
TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	48Horas	1 hora	72 Horas	130-180	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

	Pistola Aerográfica (n.a.)
OBSERVAÇÕES	(n.a.)

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	18/06/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01-01

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.