

Ficha Técnica

RMVML1000 - RIKMETAL TOP ML 100 BRILHO

Base Solvente

DESCRIÇÃO	VERNIZ MELAMINA-ALQUÍDICO	
PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Aço, aço inox e aço galvanizado	Alumínio e latão
PROPRIEDADES	Excelente aderência sobre os suportes acima apontados	Excelente resistência química (n.a.)

DADOS TÉCNICOS

	± 20s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s],	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,1	± 5% ,BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 2%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPETO
À TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	0,98	80	60%	12 meses - Embalagem selada não violada	Transparente
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Agitar previamente os produtos até completa homogeneização. Aplicar preferencialmente em condições de pressão e temperatura normais, (PTN= 21°C, 1 atm.)					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	RIKMETAL DILUENTE ML001
VOLUME		(n.a.)		20%
PESO		(n.a.)		

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	8 Horas	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	(n.a.)
--------------------	---------	--	--------

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m2	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	30
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Pistola Aerográfica / Electrostática

(n.a.)

OBSERVAÇÕES	Secagem no forno a 130°C durante 30min, após 30min de flash-off
-------------	---

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	DATA	25/10/2018
	REVISÃO Nº	3
	TÉCNICO	07

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.