

Ficha Técnica

RNPT33000 - PROTEC 330

Base Aquosa

DESCRIÇÃO FUNDO AQUOSO TRANSPARENTE

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Madeira Exterior	(n.a.)
PROPRIEDADES	Boa aderência	Isolante Resistência física e química

DADOS TÉCNICOS

	± 15s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,1	± 1%, BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	40	1,03	(n.a.)	30%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Transparente
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Preparar o produto a uma temperatura superior a 15°C; agitar e homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização.					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	PROTEC HARTEC 330	DILUENTE	(n.a.)
VOLUME		10%		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	4 Horas	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	pronto a aplicar
---------------------------	---------	---	------------------

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m2	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	12 Horas	12 Horas	(n.a.)	12 Horas	100-120	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Trincha / Rolo / Pistola

(n.a.)

OBSERVAÇÕES

(n.a.)

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	31/08/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	03

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.