

# Ficha Técnica

## RPVAQ1011 - HIDRODUR PARKET MATE

Base Aquosa

DESCRIÇÃO	VERNIZ AQUOSO PARA SOALHO		
PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Soalho em Madeira	(n.a.)	
PROPRIEDADES	Excelente resistência ao risco	Elevada resistência ao desgaste	Excelente transparência

### DADOS TÉCNICOS

	± 5s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> ) ±0,1	± 5% ,BRILHO (Ângulo 20º, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	22	1,03	40	32%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Transparente
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Preparar o produto a uma temperatura superior a 15°C; agitar e homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização.					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.					

### PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	Harter W440	DILUENTE	(n.a.)
VOLUME	10%		(n.a.)	
PESO	(n.a.)		(n.a.)	

### OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME	(n.a.)		(n.a.)	
PESO	(n.a.)		(n.a.)	

POT LIFE 20°C 1atm	4 Horas	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	pronto a aplicar
--------------------	---------	--	------------------

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m <sup>2</sup>	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	8 Horas	8 Horas	(n.a.)	8 Horas	100-120	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

### MÉTODOS DE APLICAÇÃO

	Trincha / Rolo / Pistola (n.a.)
OBSERVAÇÕES	Verniz aquoso bicomponente de elevada resistência ao risco e ao desgaste. Elevada transparência, ideal para pisos quando se pretende destacar o desenho da madeira. Fazer a mistura dos dois componentes com agitação manual ou mecânica não muito intensa para evitar a formação de muitas bolhas de ar. Aguardar 5 a 10 min antes entre a mistura e a aplicação para permitir a libertação das bolhas de ar criadas durante a mistura.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	31/08/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	03

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.